

## СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®

Стр. 1 из 2

### ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ высокой прочности (термостойкий)

### АНАКРОЛ 110Т ТУ 2257-019-50686066-2009



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация и герметизация мало разбираемых резьбовых соединений с защитными покрытиями и без них. АНАКРОЛ-110Т предназначен для работы в условиях высоких температур, вибрации, предотвращает самоотвинчивание.

АНАКРОЛ-110Т полимеризуется в небольшом резьбовом зазоре с образованием термореактивного полимера. Конструкции, собранные с АНАКРОЛ-110Т, имеют химическую и термическую устойчивость к нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей.

#### Условия применения

Стандартная резьба (метрическая, трубная, конусная и т.п.) - примерно до М24.  
Нестандартная резьба - резьбовой зазор не более 0,3 мм.

#### Особые свойства

Отвержденный полимер термостоек и теплостоек при температуре до +280 °С (кратковременно – до +300°С), не вызывает коррозии металлов и сплавов. Разборка изделий (до М24) производится обычным инструментом. Прочность фиксации и герметичность соединений гарантирована на весь срок эксплуатации изделия.

#### Сертификация

Разработка материала и его производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 9001:2000). Сертификат № РОСС RU.ИФ05.К00026.

#### Свойства жидкого материала

Химическая основа	Диметакриловый полиэфир с термостойкими добавками
Внешний вид	Вязкая жидкость зеленого цвета
Динамическая вязкость	1000 – 2500 мПа*с
Удельный вес	1,03 – 1,15 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	> 110 °С

#### Время полимеризации

(при температуре 23±2 °С)

Прочность на резьбовой пара болт-гайка М10:  
- без покрытия ≤15 мин;  
- с покрытием ≤25 мин.  
Функциональная прочность - через 1 - 4 часа  
Максимальная прочность - через 24 ч.

#### Свойства отвержденного материала

Образцы, условия	Резьбовая пара болт-гайка М10 без покрытия. Испытания по ISO 10964 после сборки и выдержки образцов при температуре (23±2) °С.
Момент отвинчивания	
через 3 час	≥ 15 Н*м
через 24 час	≥ 25 Н*м
Диапазон температур:	
- эксплуатации	От -60 °С до +280 °С
- кратковременно	до +300 °С

## СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®

Стр. 2 из 2

**ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ**  
**высокой прочности (термостойкий)**

**АНАКРОЛ 110Т**  
**ТУ 2257-019-50686066-2009**

### Химическая стойкость отвержденного материала

Предварительная выдержка склеенных образцов – в течение 1 недели при 25 °С.  
До проведения испытаний образцы выдерживали в течение 1000 часов при указанной температуре.

Моторное масло 10W30 (125 °С)	95% от начальной прочности
Бензин неэтилированный А-76 (25 °С)	100% от начальной прочности
Тормозная жидкость ДОТ-4 (25 °С)	100% от начальной прочности
Тосол А-40 (87 °С)	95% от начальной прочности
Ацетон (25 °С)	98% от начальной прочности

### Стойкость отвержденного материала к воздействию температуры

Предварительная выдержка склеенных образцов – в течение 1 недели при 25 °С.

200 °С в течение 350 час	99% от начальной прочности
250 °С в течение 60 час	70% от начальной прочности
300 °С в течение 12 час	45% от начальной прочности
-196 °С в течение 1000 час	100% от начальной прочности

### Требования безопасности

Санитарно-эпидемиологическое заключение	№ 52.20.05.225.П.000013.02.10 от 02.02.2010 г.
Пожарная безопасность	Относится к группе горючих веществ.
Класс опасности материала	Относится к веществам 4 класса опасности.
Условия труда	Приточно-вытяжная вентиляция. Спецодежда – в соответствии с «Отраслевыми нормами». СанПиН 2.1.7.1322 и СП 2.1.7.1386.
Утилизация отходов производства	Не допускается слив материала в канализацию или сточные воды.

### Транспортирование и хранение

Упаковка	Полимерные флаконы от 200 г, канистры или промышленная тара.
Транспортирование	Железнодорожный, автомобильный, морской или воздушный транспорт. Обязательно предохранение от солнечного света. Температура при транспортировании от -40 °С до +35 °С.
Срок хранения и условия	Гарантийный срок хранения – 18 мес. Материал хранят в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях без доступа солнечного света при температуре от +5 °С до +35 °С.

### Указания по применению

Для достижения наилучшей фиксации и герметизации, поверхности сопрягаемых деталей необходимо очистить и обезжирить. Клей-герметик является готовым продуктом, его наносят на резьбу болта в количестве, необходимым для заполнения профиля резьбы. Можно использовать капельницу флакона, кисточку, специальные дозаторы или окунать резьбовую часть болта в продукт, перелитый из упаковки изготовителя в чистую рабочую полиэтиленовую тару. По мере расходования клея-герметика его дополняют следующей порцией. Обратный слив материала из рабочей тары в упаковку изготовителя запрещается в виду возможного попадания грязи и образования полимера.